SANOかびブロック工法　施工マニュアル

〔標準施工用途一覧〕

品　　名	使　用　用　途
かびブロック-406A	建築下地全般、構造物外部(プラスターボード、コンクリート打ち放し面、砂岩、無垢合板、新規タイル目地、木部など)、浴室木部
かびブロック-406B	構造物内部(プラスターボード、コンクリート打放し面、砂岩、無垢合板、新規タイル目地、木部など)
かびブロック-406C	殺菌処理の必要な場所
かびブロック-406S	エマルジョン系塗料用添加剤、クロス糊用添加剤
かびブロック-406Y	溶剤系塗料用添加剤、シーリング剤用添加剤
かびブロックSEI-406C	家庭・職場内の殺菌・抗菌・防ダニ処理の必要な場所
かびブロックSEI-406H	家庭・職場内の殺菌・抗菌・防ダニの必要な場所(浴室・洗面所・更衣室・便所など)

〔標準施工面積一覧〕

	品　　名	仕　　様	荷　姿	施工可能面積
	かびブロック-406A	強力タイプ防カビ剤	4kg/ポリ容器	40㎡
	かびブロック-406B	一般タイプ防カビ剤	4kg/ポリ容器	50㎡
	かびブロック-406C	無臭性抗菌殺菌剤	20kg/ポリ容器	250㎡
※	**かびブロック-406S**	エマルジョン系添加用防カビ剤	500g/ポリ容器	塗料に2%混入
※	**かびブロック-406Y**	溶剤系添加用防カビ剤	1kg/缶	塗料に5%混入
	かびブロックSEI-406C	家庭用無臭性抗菌・殺菌剤	300ml/ポリ容器	10㎡程度
	かびブロックSEI-406H	家庭用防カビ剤	300ml/ポリ容器	10㎡程度

かびブロック工法の薬剤は、添加剤です。

塗装を行なう被塗物に最適な塗料・樹脂を選定してください。

かびブロック工法は塗料・施工の欠陥を補う製品ではありません。

使用する塗料製造会社の塗装(塗料)製品説明書・施工手順により施工してください。

使用する樹脂製造会社の製品説明書・施工手順により施工してください。

佐野塗装㈱新規事業開発部

〔注意事項〕

※ 混入薬剤は、規定材料重量比により計量して混入してください。

※ 目分量混入・手攪拌は、行なわないで下さい。防かび・抗菌効果が期待できなくなります。

※ 混入薬剤は、沈澱しやすいので電動攪拌機で3分間以上攪拌してください。

※ 薬剤攪拌混合後は、1時間以内に塗布してください。

※ 攪拌後1時間以上経過した場合は、再度、攪拌作業を行なってください。

※ 塗料の希釈は、塗料製造会社の製品説明書の規定希釈量を厳守してください。

※ 塗替の場合は、下地処理を適切に行なってください。

※ 塗替の場合は、下地塗料と塗り重ねる塗料との適応性を確認してください。

※ シーリング材は、施工目地幅・深さにより施工延長が変化します。

表示の施工可能面積はあくまでも目安です。塗料製造会社の製品塗布量に準じます。

薬剤添加後でも塗装の施工方法、施工手順を変化させるものではありません。

塗料（薬剤）使用量は被塗物の吸い込みや塗装厚などの施工状態により増減します。

水性系混入薬剤(かびブロック-406S)及び溶剤系混入薬剤(かびブロック-406Y)は、添加する塗料の施工要領・施工手順に準じます。

スモーク 1缶で最大床面積80㎡（床高2.5m）を12時間密閉した場合は、抗菌・防かびメンテナンス上最大の効果が期待できます。操業等止むを得ない場合でも最低8時間は密閉状態を保ってください。

家庭用かびブロックSEI-406C及び家庭用かびブロックSEI-406Hは、取扱説明書により防護措置を採り、散布を行なってください。

〔保管・使用上の注意点〕

品　　名	保管場所・取扱上注意事項	成　分	使用目安
かびブロック-406A	冷暗所、要攪拌・混合、 希釈せず保管	水分散系	100g／㎡
かびブロック-406B	冷暗所、要攪拌・混合、 希釈せず保管	水分散系	80g／㎡
かびブロック-406C	冷暗所、要攪拌・混合	水系	80g／㎡
かびブロック-406S	冷暗所、添加後要攪拌・混合、 塗料相性確認	水分散系	※
かびブロック-406Y	冷暗所、添加後要攪拌・混合、 火気厳禁、塗料相性確認、 要換気、保護具着用、溶剤臭	溶剤分散系	※
かびブロックSEI-406C	冷暗所、要攪拌・混合、 希釈せず保管	水分散系	3㎡程度
かびブロックSEI-406H	冷暗所、要攪拌・混合	水系	3㎡程度